

ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PTFE Grease

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu

PTFE Grease to wysokiej jakości aerozolowy smar z teflonem, przeznaczony do używania w miejscach o wysokiej wilgotności. Można go uż ywać na powierzchni każdego rodzaju. Nie zawiera silikonu.

Zalety produktu

- Zawiera dodatki hydrofobowe
- Zapobiega korozji pod wpływem wody i wilgotnoś ci
- Zapobiega zakleszczeniom elementów w warunkach wysokiej wilgotności.
- Szeroki zakres temperatur od -20°C do +110°C.
- Wzmocnienie PTFE poprawia zabezpieczenia przeciwpoś lizgowe.

Zastosowania

Zettex PTFE Grease to uniwersalny smar do stosowania przy niskich i ś rednich temperaturach, popularny w branży motoryzacyjnej, morskiej i w przemyś le. Można go uż ywać w dowolnych gwintowanych elementach, kołnierzach, łożyskach tocznych i ś lizgowych, przekładniach, kołach zębatych itd. W przypadku tworzyw sztucznych i miejsc o utrudnionej dostępnoś ci lepsze smarowanie i wyższą wydajnoś ć zapewnią konwencjonalne smary o niskiej lepkości.

Product należ y dokładnie wstrząsnąć przed użyciem, następnie rozpylić niewielką iloś ć na powierzchnię z odległości 15–20 cm, zapewniając równomierne pokrycie. Przed złoż eniem poczekać kilka minut na zgęstnienie. PTFE Grease ma rzadką konsystencję i pozostawia po sobie lepisty smar w kolorze złamanej bieli.

Opakowania

Aerozol 500 ml

Kolor

Przezroczysty

Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem należ y dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Wygląd	Płyn/smar w kolorze złamanej bieli
pH	Nie dotyczy
Cięż ar właś ciwy	0,764–0,784
Palnoś ć (dla sprzedawanego produktu)	Skrajnie łatwopalny
Skład	Roztwór smaru na bazie wapna, tlenku cynku oraz PTFE w rozpuszczalniku na bazie nafty (ropy naftowej) lekkiej hydrorafinowanej; gaz pędny: butan/propan/izobutan.
Substancje nielotne % m/m	40-50
Temperatura robocza (przy ciągłej pracy)	-+20°C do +110°C
Zawartoś ć aktywna % m/m (dla sprzedawanego produktu)	60-70

Lepkoś ć	1000–3000 cPs przy 20°C